



DESCRIERE VIASAND

- Este soluția ecologică și naturală pentru îmbinarea plăcilor și a pavajelor, permeabilă la apă și care previne creșterea buruienilor.
- Se aplică prin măturare în stadiu uscat și se udă din abundență după curățarea atentă a suprafeței de pavaj și dale, nu este necesară amestecarea preliminară sau umidificarea! Reparația rosturilor se poate realiza în mod simplu, oricând. Dacă este utilizat corespunzător, nu se formează peliculă pe suprafață.
- În cazul unei depozitări corespunzătoare, perioada de păstrare, chiar și a recipientilor deja începuți este nelimitată. Nisipul de rosturi nu se întărește.
- Pe suprafața uscată a pavelelor și de la o temperatură exterioară începând cu 25 C°. Lățimile rosturilor începând de la 1 mm oferă o eficiență ridicată și posibilități multiple de utilizare. Nu este necesară protecția suprafețelor rosturite de precipitații. Datorită ploii (umidității) liantul se re-activează și se închid microfisurile în rosturi.
- Adecvat pentru suprafețe cu trafic ușor, viteza max. de deplasare fiind viteza de mers și în zonele de trafic pentru riverani, de ex. la intrările în case sau curți, parcuri (greutate totală de până la 3,5 t) și zone pietonale, alei și terase. Material de rosturi permeabil, stabilizator natural datorită liantului adecvat tuturor suprafețelor din blocuri de beton pe strat de fundație permeabil și elastic.
- Stratul de fundație trebuie să fie permeabil, elastic, iar aplicarea nisipului de rosturi VIASAND® se va face în condiții de vreme uscată și pe suprafață uscată. Suplimentar este nevoie de o împrejmuire totală și solidă a pavelelor și a dalelor pentru a evita o posibilă deplasare spre exterior în stadiul flexibil al rostului. La montajul suprafețelor ce se vor rostui se va avea în vedere crearea unei înclinații transversale de 2-3%, resp. a unei înclinații longitudinale de cca. 1%. În principiu înclinația pentru evacuarea apei se va realiza în faza de construcție a substructurii. Suprafețele cu pavele mozaic carosabile ocazional, suprafețele piscinelor și balcoanele nu sunt adecvate pentru rostuirea cu nisip VIASAND®.
- Produsul se vinde la găleată de 25 kg.

MOD DE PREPARARE AL CHITULUI DE ROSTURI

1. Toarnă conținutul sacului pe suprafața pavată.
2. Amestecă manual cu ajutorul unei lopeți până se obține un amestec omogen.
3. Aplică direct între rosturi cu ajutorul unei măhuri/perii.
4. Spală suprafața cu apă din abundență.
5. După 2 ore se repetă acțiunea de spălare.
6. În funcție de natura stratului suport (tipul plăcilor), poate fi necesar ca spălarea să se efectueze de mai multe ori sau curățarea suprafețelor să se realizeze cu perie.

ATENȚIE!

Pentru a obține rezultatul optim, temperatura exterioară medie pentru următoarele 24 ore de la momentul aplicării trebuie să fie de minim 15°C la nivelul suprafeței.

Informații despre lot și valabilitate produs se regăsesc pe ambalaj.